



Kusnacht, Switzerland

FOTECHEM 2004

Screen Process stencil remover liquid

【テクニカル・インフォメーション】

No. 2004 落版液（希釈不要）

使用方法 （1.0kg セット）

1. 金属ではない硬めのブラシで、版の両面に塗布します。
2. 直接法乳剤及び直間法フィルムの落版に使用します。間接法フィルムには使用出来ません。
3. 版からインクを取り除き、次に落版液を両面に塗布します。しばらくそのまま待ち、冷水をスプレーして乳剤を落とします。弱い圧力で洗い流した後、強い圧力のスプレーを使用するのが理想です。

【適用】

- 直接法乳剤、直間法フィルム、及びキャピラリーフィルムの落版に使用します。印刷後、乾燥する前に全てのインクを取り除いて下さい。
- 落版液を塗布する前に一度脱脂剤を塗布し、洗い流すことで落版の効率が上がります。
- 落版液を版上で乾燥させないで下さい。
- 耐溶剤乳剤に比べ耐水性乳剤は、より長い作業時間が必要になります。
- 露光不足の版は落版が非常に困難になります。
- 乳剤、フィルムの性能に適さないインクや洗浄液が使用されると、落版が難しくなります。
- 硬膜処理された乳剤の落版は不可能です。
- 不適切な光源で露光された版は、落版が難しくなる場合があります。



For tomorrow's technology

株式会社トヨーコーポレーション

本社 / 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1
TT-2ビルディング9F <http://www.toyoc.co.jp/>

仙台営業所
022-375-6955
横浜営業所
045-847-1500

小山営業所
0285-24-7717
大阪営業所
06-6310-7061

東京営業部
03-5695-0571
福岡営業所
092-622-1388