

種類	品番	粘度 (mPa・s)	解像性	タツク性	造膜性	現像性	直線性	耐溶剤性	耐水性	落版性	耐刷性	柔軟性	特徴	用途	
耐溶剤性	樹脂系	MS-100	11000	◎	○	○	○	◎	△	△	◎	○	解像性・耐溶剤性・耐刷性に優れ、塗膜の柔軟性有り。	プリント基板・電子部品・太陽電池関連	
		MS-1023	11000	◎	○	○	○	◎	○	△	○	◎	○	解像性・耐溶剤性・耐刷性に優れ、塗膜は僅かに軟らかい。	プリント基板・電子部品・網点印刷(ステンレス紗向き)
		#7001S	13000	◎	○	△	○	◎	△	○	◎	△	○	解像性・耐溶剤性・耐刷性に優れ、塗膜は硬い、フラット性有り。	プリント基板・電子部品(ステンレス紗向き)
		#1233 DF	8500	○	○	○	○	○	○	△	△	○	○	解像性・耐溶剤性・耐刷性に優れ、塗膜はやや軟らかい。	細線、網点印刷
	酢ビ系	MS-6000	14000	△	△	△	△	△	△	△	○	○	○	版膜が柔軟性有り。	安価品、一般印刷
		#1222	12000	○	○	△	○	○	○	△	△	△	○	版膜が柔軟性有り。	一般印刷
	半樹脂系	#1569	7300	△	○	△	○	△	△	△	○	△	○	解像性良好、版膜柔軟性有り、落版性に優れる。	銘板・一般印刷 ※フォテック1569の後継乳剤
		#1026-1 DF	7000	○	○	△	○	△	○	△	○	○	△	解像性良好、版膜柔軟性有り。	プリント基板・一般印刷
		#1072	8500	○	○	○	△	△	○	△	○	○	○	解像性良好、露光感度が早い、耐溶剤性強い。	プリント基板・銘板・一般印刷 ※フォテック1072の後継乳剤
		#1772	9600	○	◎	○	○	△	○	○	○	○	○	高解像性、版膜に柔軟性有り。	プリント基板・銘板・一般印刷 ※フォテック1772の後継乳剤
		#2085K-1 DF	8000	○	○	○	○	△	○	△	△	○	△	べたつきづらく、解像性良好、版膜やや柔軟性有り。	プリント基板・銘板・一般印刷
		#2015 DF	6000	○	△	△	△	△	○	△	△	○	○	版膜柔軟性有り、印刷性良好。	薄膜印刷・一般印刷
		#CA058	6500	○	△	○	○	○	○	△	○	○	○	塗膜の柔軟性有り、解像性、印刷性良好。	プリント基板・銘板・一般印刷
耐水性	酢ビ系	MS-5000	7000	×	△	◎	×	×	×	◎	×	○	◎	塗膜の柔軟性有るが、ややべたつく。	ワンポイントTシャツ・プラスチック印刷
		MS-5080	6000	×	○	◎	×	×	×	◎	×	○	○	べたつきづらく、塗膜は柔軟性有り。	捺染プリント、Tシャツ等の水性インキ用
	半樹脂系	MS-7000	10000	△	△	◎	×	△	×	◎	×	○	◎	解像性良く、塗膜は柔軟性有り。	捺染プリント、Tシャツ等の水性インキ用
		MS-5040	8000	△	○	◎	×	△	×	◎	×	○	○	解像良く、べたつきづらく、塗膜はやや柔軟性有り。	捺染プリント、Tシャツ等の水性インキ用
耐溶・耐水両用	樹脂系	#1192	12000	△	△	△	○	△	◎	○	×	◎	○	塗膜の柔軟性、紗との密着性良好。	捺染プリント、Tシャツ等の水性インキ用
SBQ	半樹脂系	#1113	3500	○	○	△	○	○	○	×	△	△	△	解像良く、印刷性良好、塗膜はやや硬い。	プリント基板・一般印刷
		#1346	3500	△	○	△	○	△	△	×	△	△	○	べたつきづらく、版膜柔軟性有り。	一般印刷(新製品)



For tomorrow's technology

株式会社トヨーコーポレーション

本社 / 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町3-8-1
TT-2ビルディング9F <http://www.toyoc.co.jp/>

仙台営業所
022-375-6955
横浜営業所
045-847-1500

小山営業所
0285-24-7717
大阪営業所
06-6310-7061

東京営業部
03-5695-0571~3
福岡営業所
092-622-1388